

















Produkteigenschaften		
<b>Format</b>	<b>Floor Fields</b>	
	2010 x 160 x 13 mm	
		<b>New Classics</b>
		1593 x 215 x 15 mm
Nutzschicht		
ca. 3,6 mm		
<b>Verpackung</b>	Paket:	9 Elemente 2,894 m <sup>2</sup> / 19,395 kg
	Palette:	32 Pakete 92,621 m <sup>2</sup> / 620,640 kg
		8 Elemente 2,74 m <sup>2</sup> / 25,98 kg
		32 Pakete 87,679 m <sup>2</sup> / 831,36 kg
<b>Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)</b>		25 Jahre (Privater Bereich)
Hinweise		- Reinigung und Pflege siehe Anleitung - nur für die vollflächige Verklebung - Technische Änderungen vorbehalten

Produktkennzeichnungen			
 EN 14342:2013		 CERTIFIED BY SCS Global Services	 www.blauer-engel.de/uz176
			

\*gilt nicht für geräucherte Produkte

Toleranzen (EN 13489)	
Zulässige Längenabweichung ( $\pm 0,1$ %)	$\pm 0,05$ %
Zulässige Breitabweichung ( $\pm 0,2$ mm)	$\pm 0,1$ mm
Rechtwinkligkeit des Elementes ( $\leq 0,2$ %)	$\leq 0,05$ %
Längskrümmung entlang des Elementes ( $\leq 0,1$ %)	$\leq 0,05$ %
Querkrümmung über die Breite ( $\leq 0,2$ %)	$\leq 0,08$ %
Oberflächenbündigkeit ( $\leq 0,2$ mm)	$\leq 0,18$ mm
Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung (5-9%)	6 – 8 %

Klassifizierung Produkteigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN ISO 10456	Floor Fields: 0,087 m <sup>2</sup> *K/W New Classics: 0,100 m <sup>2</sup> *K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05$ ppm
	Trittschall	ISO 717-2	18 dB (auf Akustik-Protect 100)
	Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Gleitreibung	EN 13893	$\mu \geq 0,49$
		CEN/TS 15676	99 (USRV)
	Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D <sub>fl</sub> s1
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D <sub>fl</sub> s1
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Kennwert 5 außer Ammoniaklösung (Kennwert 2)
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	n.n.
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R 10

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20190901_PA_TDS_Parkett_Edition_DE
Datum:	01.08.2013	Aktuellste Version siehe:	<a href="http://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.09.2019

Freie Sortierung nach EN 13489		
Sortiment:	Floor Fields	New Classics Fischgrät (französisch)
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Lamelle	Oberseite der Lamelle
Holzart:	Eiche	
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ES-LH-TT4-EI	ER-L-FGF-EI
	Version 12	Version 1
	2016	2013
	N2	N2
Sortierung:	Select	Select
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 15 mm	nicht zulässig
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig: bis 5 mm
Kittstellen	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	zulässig: bis 1 x 200mm
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	zulässig: in Ästen	nicht zulässig
Faserneigung	kein Kriterium	kein Kriterium
Gesunder Kern	nicht zulässig	-
Markstrahlen	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: einheitliche braune Farbe	zulässig: einheitliche braune Farbe
Weißstreifigkeit	-	-
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig
<b>Nicht sichtbare Teile</b>		
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.		
<b>Bemerkung</b>		
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.		

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20190901_PA_TDS_Parkett_Edition_Anhang_DE
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung:	<a href="https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.09.2019	Seite 1 von 1